

FISA TEHNICA

E245 SPRAYBOND

E245 Spraybond este un adeziv de contact pulverizabil cu o formula cu uscare rapida din polimeri sintetici si solvent, care, cu ajutorul gazului propulsor cu presiune constanta, se face pulverizabil fara ajutorul electricitatii si compresorului. Spraybond E245 este neclorurat. Asigurati-va ca cititi si urmati instructiunile de utilizare inainte de utilizare.

Date tehnice

Baza:	Diluant polimeri sintetici
Culoare:	Albastru / Verde
Consistentă:	Lichid
Viscozitate (la 20°C):	250 - 350 mPa.s
Densitate (la 20°C):	0,830 g/cm ³
Termen de valabilitate:	24 de luni intr-un loc de depozitare bine ventilat si uscat, la temperaturi cuprinse intre +5°C si 30°C. A se pastra departe de lumina directa a soarelui.

Ambalare

Article	Greutate	Greutate neta	Buc/palet
Butoi	18.8 kg	14.2 kg (incl. gaz sub presiune)	24 (= 476 kg)
Aerosol	0.7 kg	0.4 kg (incl. gaz sub presiune)	408 (= 311 kg)

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Acoperire

EPDM membrana Standard: 200 - 250 g/m² (100 - 125 g/suprafata).

EPDM membrana: 450 - 500 g/m² (225 - 250 g/suprafata).

Instructiuni de utilizare

E245 Spraybond este un adeziv de contact pulverizabil pentru lipirea membranelor SealEco EPDM pe diferite substraturi. Adezivul poate fi aplicat numai in conditii de vreme uscata, la temperaturi cuprinse intre +5°C si 30°C. La temperaturi cuprinse intre 5°C si 15°C, SealEco recomanda sa preincalziti adezivul la maximum 30°C inainte de utilizare. Temperatura adezivului trebuie sa fie >15°C la aplicare. Acest adeziv este folosit ca adeziv de contact. Pastrati o distanta de 15 - 30 cm si aplicati uniform pentru a acoperi ambele suprafete de lipire. Lasati adezivul pana cand se usuca. Timpul de uscare este de aproximativ 2 - 5 minute. Puneti in contact membrana cu substratul, fara tensiuni si presati ferm cu o rola. Nu lasati adezivul expus mai mult de 30 de minute (la 20°C, 50% RH). Asigurati-va ca aveti o ventilatie adecvata. Consultati „Instructiunile recipientului” pentru Spraybond E245.

Substraturi adecvate

E245 Spraybond este un adeziv de contact pulverizabil special conceput pentru lipirea membranelor SealEco EPDM pe diferite substraturi precum: lemn, beton, beton celular, otel si placi izolatoare adecvate. Spraybond E245 nu este compatibil cu bitum. Suportul trebuie sa aiba o temperatura de minim +5°C, sa fie curat, uscat si fara ulei sau grasime. In cazul substraturilor poroase, E245 Spraybond trebuie aplicat de doua ori. Primul strat va actiona ca un grund. Primer 9800 poate fi folosit si ca prim strat. Consultati manualul de instalare pentru mai multe instructiuni.

Nota

Produsul este extrem de inflamabil ambalat intr-un recipient sub presiune. Asigurati-va ca ati citit fisa cu date de securitate a materialului inainte de transport, depozitare sau utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informatiile continute in aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recenta versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com.



Accesorii



Pistol de mana Adaptor E17



Pistol de mana 61 cm Cablu